



Dämmputz

PRODUKTDATENBLATT

Produktbeschreibung: Mineralische Werk trockenmörtel auf Basis von natürlich hydraulischem Kalk (NHL) mit einem geringen Anteil von Cellulose. Körnung 2 mm.

Anwendungsbereich: Dämmputz für den Innenbereich. Für die Außenanwendung auch mit hydrophobierender Eigenschaft lieferbar.

Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,08$ W/(mK), Wasserdampfdiffusionswiderstandswert $\mu=7$, Elastizitätsmodul 580 N/mm², bindet Schadstoffe, frei von Schadstoffen, antibakteriell, stark alkalisch, geruchsneutral, geeignet für Allergiker.

Volldeklaration: Natürlich hydraulischer Kalk (NHL), Blähglasgranulat, Romankalk, Methylcellulose.

Lieferform: Sack 30 Liter (12,5 kg)

Verbrauch: Der Sackinhalt ergibt ca. 32 Liter Nassmörtel. Bei einer Auftragsstärke von 10 mm werden ca. 10 l Nassmörtel/qm benötigt.

Lagerung: Trocken und luftdicht.

Haltbarkeit: Bei ordnungsgemäßer Lagerung mindestens 6 Monate.

Farbe: Hellgrau.

Anwendung: Sackinhalt in ca. 7 Liter Wasser geben und aufrühren. Nach einer Ruhezeit von 10 Minuten erneut kräftig aufrühren und innerhalb von 1,5 Stunden verarbeiten. Eine Verarbeitung mit allen gängigen Putzmaschinen mit Dämmputzeinrichtung ist unter Beachtung der Angaben der Maschinenhersteller möglich. Ab einer Unterbrechung über 10 Minuten ist der Schlauch zu spülen. Pro Arbeitsgang können 30 mm Putzstärke aufgebracht werden. Nach dem Anziehen kann die nächste Lage aufgebracht werden. Die einzelnen Putzlagen nicht bearbeiten! Die vorletzte Putzlage plan ziehen und nach einer Standzeit von einem bis drei Tagen eine weitere Lage von 1 cm aufbringen, abziehen und anschließend mit einer fast trockenen Schwammscheibe durchreiben. Bei einer Auftragsstärke von 10 cm benötigt der Dämmputz eine Standzeit von 3-4 Wochen. Ungünstige Witterungsverhältnisse, erhöhte Auftragsstärke etc. können die Standzeit vor dem Aufbringen einer Endbeschichtung erhöhen.

Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrundes sind die DIN 18350 u. DIN V 18550 zu beachten. Der Putzgrund muss saugfähig, trocken und frei von Staub, Schalöl und anderen Trennmitteln sein. Saugende Untergründe müssen ausreichend vorgehästet werden. Es darf keine Aufbrennsperre benutzt werden! Bei Beton wird vorher eine Zahnpachtelung mit der KalkManufaktur Kalk-Haftspachtel vorgezogen. Als Putzgrund ungeeignete Flächen, wie



Dämmputz

PRODUKTDATENBLATT

beispielsweise Holz- und Eisenteile, Stoßfugen von Bauelementen, Rolladenkästen oder Leichtbauplatten vorher mit einem Putzträger überspannen und mit einem Spritzbewurf versehen, oder mit alkalibeständigem Gewebe armeren.

Wandoberflächen mit NaturKalk-Dämmputz dürfen nicht überfließt werden. In diesem Fall ist ein Kalkzementputz zu verwenden.

Sicherheitshinweise: Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

UFI: AJ90-C0EN-Y003-8HJA

Enthält: **Calciumhydroxid**

Calciumhydroxid ist mit einem pH-Wert von 12,6 stark alkalisch. Aufgrund dieser Eigenschaft besteht die Pflicht zur Kennzeichnung.

Gefahrenhinweise: H318 Verursacht schwere Augenschäden
H315 Verursacht Hautreizungen
H335 Kann die Atemwege reizen

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
P261 Einatmen von Staub vermeiden
P262 Nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen lassen
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen
P302 + 352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen
P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen



Bei Notfall: INFORMATIONSZENTRUM in Mainz +49 6131-1 92 40 anrufen (24 Stunden an jedem Tag des Jahres).

Allgemeine Hinweise: Dieses Produktdatenblatt ist nach unseren derzeitigen Erkenntnissen sorgfältig zusammengestellt. Eine allgemeine Rechtsgültigkeit kann daraus, wegen der Unwägbarkeiten von Untergrund, Verarbeitung und Umweltfaktoren nicht abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung ist eine Probefläche anzulegen.

Änderungen vorbehalten.

Stand Januar 2021, vorhergehende Produktdatenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit!