



PRODUKTDATENBLATT

Kalk-Haftspachtel

Produktbeschreibung: Kalk-Haftspachtel ist ein zementfreier, mineralischer Werk trockenmörtel der Mörtelgruppe CS 1 nach DIN EN 998-1, Körnung 1 mm.

Anwendungsbereiche: Haftvermittler auf unterschiedlichen Untergründen für eine anschließende Überarbeitung mit Kalk-Oberputzen. Zum Kleben von Holzweichfaserplatten oder als Armierungsspachtelung.

Eigenschaften: Diffusionsoffen, stark alkalisch, hohe Klebekraft, antibakteriell.

Volldeklaration: Kalksteinsand, Quarzsand, natürlich hydraulischer Kalk (NHL), Kalkhydrat, Kalksteinmehl, Methylcellulose, Essigsäurevinylester.

Lieferform: Sack 25 kg

Verbrauch: 1 mm Auftragsstärke ca. 1,25 kg/qm

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit schützen.

Haltbarkeit: Bei ordnungsgemäßer Lagerung mindestens 6 Monate.

Farbe: Hellgrau

Anwendung: Sackinhalt in ca. 5,8 Liter Wasser einstreuen und knotenfrei aufrühren. Die Spachtelmasse kann von Hand oder mit allen gängigen Putzmaschinen aufgetragen werden. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrundes sind die ATV DIN 18350 und DIN V 18550 zu beachten. Der Putzgrund darf keine Dauerfeuchte aufweisen und muss frei von Staub, Schalöl usw. sein. Mürbe und nicht tragfähige Putzstellen sind zu entfernen. Besonders stark saugende Untergründe sind vorzunässen.

Die Kalk-Haftspachtel kann auf mineralischen Untergründen wie Kalk- und Kalkzementputz, sowie Betonflächen, Kunstharzputz, Dispersionsanstrich, Holzweichfaserplatten, Kalklehm-, oder Lehmputz direkt aufgebracht werden. Gips-, Kalkgipsputz, Gipsfaser und Gipskartonplatten sind vorher mit einem Sperrgrund zu grundieren.

Nach einem vollflächigen Auftrag der Kalk-Haftspachtel erhält man einen optimalen, gleichmäßig saugenden Untergrund für alle anschließenden Kalk-Oberputze. Das Einlegen eines kalkbeständigen Armierungsgewebes für eine Armierungsspachtelung ist ebenfalls möglich. Für eine plane und griffige Oberfläche kann der angezogene Kalk-Haftspachtel mit einem Schwammbrett durchgerieben werden.

Vor dem Überarbeiten mit einem Kalk-Oberputz muss der Kalk-Haftspachtel vollständig durchgetrocknet sein.



PRODUKTDATENBLATT

Kalk-Haftspachtel

Als Haftvermittler für einen Grundputz, z.B. auf Betonflächen, wird der Kalk-Haftspachtel mit einer Zahntraufel aufgezogen. Zum Kleben von Holzweichfaserplatten auf glattem Untergrund wird eine 6 mm Zahnspachtelung empfohlen.

Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +6°C und nicht über +28°C liegen. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Zugluft schützen.

Sicherheitshinweise: Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

UFI: 5F90-U0R8-N00M-K5Y8

Enthält: **Calciumhydroxid**

Calciumhydroxid ist mit einem pH-Wert von 12,6 stark alkalisch. Aufgrund dieser Eigenschaft besteht die Pflicht zur Kennzeichnung.

Gefahrenhinweise:

H318 Verursacht schwere Augenschäden

H315 Verursacht Hautreizungen

H335 Kann die Atemwege reizen

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P261 Einatmen von Staub vermeiden

P262 Nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen lassen

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen

P302+352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen

P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen



Bei Notfall: INFORMATIONSZENTRUM in Mainz +49 6131-1 92 40 anrufen (24 Stunden an jedem Tag des Jahres).

Allgemeine Hinweise: Dieses Produktdatenblatt ist nach unseren derzeitigen Erkenntnissen sorgfältig zusammengestellt. Eine allgemeine Rechtsgültigkeit kann daraus, wegen der Unwägbarkeiten von Untergrund, Verarbeitung und Umweltfaktoren nicht abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung ist eine Probefläche anzulegen.

Änderungen vorbehalten.

Stand Januar 2021, vorherige Produktdatenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit!